

Calcecanapa® Termintonaco è un intonaco termico straordinario la cui forza deriva dalle qualità specifiche della calce e canapulo.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Termintonaco è un intonaco naturale, altamente traspirante ad elevato isolamento termo-acustico, a base di calce e canapa, per applicazione manuale o a macchina su pareti interne ed esterne. Le componenti, miscelate al momento dell'uso, danno origine ad una malta di facile applicazione. È ecologico perché contiene materie prime di origine naturale.

Calcecanapa® Termintonaco determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto ai più utilizzati materiali isolanti sintetici: in estate il fresco accumulato dall'involucro nelle ore notturne è rilasciato all'interno degli ambienti con ritardo, attenuando il picco di calore.

Calcecanapa® Termintonaco non teme l'attacco di roditori ed insetti.

DESTINAZIONE D'USO

Calcecanapa® Termintonaco è il materiale ideale in tutte le condizioni edilizie. È perfetto per le nuove costruzioni e garantisce prestazioni eccezionali nelle ristrutturazioni e nei risanamenti. Calcecanapa® Termintonaco può essere utilizzato per spessori fino a 15 cm sia in interni sia in esterni. È leggero, flessibile, traspirante, è adatto a qualsiasi supporto (laterizio, legno, cemento, paglia) e crea un elevato comfort naturale. In combinazione con Calcecanapa® Intonaco, Calcecanapa® Finitura è la soluzione ideale per l'isolamento termoacustico delle murature.

COMPONENTI

- Legante Aereo Magnesiaco - Calce aerea magnesiacca in pasta (DL 90-30 S-PL UNI EN 459-1:2015). Confezione in sacchi da 25 kg.
- Canapulo Mineralizzato - Aggregato leggero ad alto potere isolante. Costituito dalla combinazione di canapulo, vetro cavo e calce aerea magnesiacca in pasta (DL 90-30 S-PL UNI EN 459-1:2015). Confezione in sacchi da 10,50 Kg /50 litri. A richiesta in confezione da 210 Kg /1000 litri.
- Legante Idraulico - Miscela di calce idraulica naturale (NHL 3.5 UNI EN 459-1:2015) e Roman Cement (NF P 15-314). Confezione in sacchi da 17,5 Kg.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici del supporto devono essere esenti da polveri, vecchi intonaci non perfettamente sani, tinteggio, residui polverosi o friabili, formazioni vegetali o altre difettosità. In generale il supporto deve essere omogeneo, pulito e ben coeso.

Per migliorare l'aggrappo su fondi difficili, applicare un rinzaffo di circa 1 cm, utilizzando lo stesso Calcecanapa® Termintonaco e aspettando che faccia presa.

MISCELAZIONE

- Versare a mescolatore fermo 37 litri di acqua, 3 sacchi Legante Aereo Magnesiacco (3x25 Kg), azionare il motore e fare girare fino ad ottenere un impasto omogeneo;
- Versare successivamente in sequenza facendo amalgamare bene i prodotti: 2 sacchi Canapulo Mineralizzato (2x10,50 Kg), 1 sacco di Legante Idraulico (1x17,5 Kg) ed infine il terzo sacco Canapulo Mineralizzato (1x10,50 Kg), lasciando poi girare la betoniera per 4/5 minuti;
- Applicare il prodotto impastato entro 45 minuti, avendo cura di vuotare completamente il mescolatore

Per dettagli consultare il **Manuale di Posa**.

TERMINTONACO

POSA IN OPERA

Calcecanapa® Termintonaco si applica manualmente con cazzuola e frattazzo. E' applicabile a macchina, con intonacatrici tipo Calcecanapa® tigre o Calcecanapa® simplex o Calcecanapa® Bellin.

Va posto in opera in spessore compreso tra 1 e 5 cm. Applicare i primi strati evitando di compprimerli lasciandoli grezzi, la passata a finire viene staggiata per ottenere una superficie perfettamente planare per mezzo di una staggia ad "H" o tramite frattazzo in acciaio. Le passate successive alla prima devono avvenire quando lo strato sottostante è parzialmente indurito: attendere 12/24 ore tra una stesura e l'altra.

AVVERTENZE

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.

L'intonaco deve essere separato dai piani di calpestio (marciapiedi, strade, terrazze ecc.) ove possano verificarsi ristagni d'acqua e dal contatto con il terreno (prati, aiuole, sottofondi costituiti da sabbia o ghiaietto per massetti autobloccanti di cemento o in pietre naturali, ecc.) al fine d'evitare l'innescò del fenomeno di risalita capillare dell'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo UNI EN 998-1	Malta per isolamento termico T1
Confezione	Kit composto da: Legante Aereo Magnesiacò (3 sacchi x25,00 kg) Canapulo Mineralizzato (3 sacchi 10,50 Kg/cad) Legante Idraulico (1 sacco da 17,50 Kg/cad)
Resa teorica	0,21 m ³ /Kit 7,0 m ² /Kit (spessore 3 cm) 4,2 m ² /Kit (spessore 5 cm) 2,1 m ² /Kit (spessore 10 cm)
Lavorabilità a 20 °C	45 minuti
Adesione al supporto - UNI EN1015-12	0,1 N/mm ² FB:B
Resistenza a compressione UNI EN1015-11	Classe CS I - 0,8 N/mm ²
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo - UNI EN 1015-19	μ = 5,3
Massa Volumica Apparente della malta indurita - UNI EN1015-10	400 kg/m ³
Reazione al fuoco - UNI EN 13501	Classe A2 -s1, d0
Calore specifico	1500 J/kg K
Conducibilità termica - UNI EN 1745	λ=0,085 W/mK
Potere fonoisolante su parete UNI EN 1015-12	52 dB
Assorbimento d'acqua - UNI EN1015-11	Classe W1